

PIRMS DEKORATĪVĀ APMETUMA GRUNTS/PUTZGRUND ULTRA (TONĒJAMA) A BĀZE

APRAKSTS

Grunts pamatnes nostiprināšanai un saķeres uzlabošanai pirms dekoratīvo apmetumu uzklāšanas.

PIELIETOJUMS

- Iekšdarbiem un ārdarbiem
- Sienu, griestu apdarei

PIEMĒROTĪBA

Lietošanai gatava grunts dažādu minerālo pamatņu apstrādei pirms dekoratīvā apmetuma ULTRA STRUKTURPUTZ uzklāšanas.

ĪPAŠĪBAS

- Baltā krāsā – atvieglo nogruntēto virsmu identificēšanu
- Samazina un izlīdzina virsmas uzsūkšanas spēju
- Uzlabo saķeri
- Nostiprina virsmu
- Atvieglo apmetuma strukturēšanu
- Nesatur organiskos šķīdinātājus

SASTĀVDAĻAS

- Ūdens polimērdispersija
- Inertās pildvielas
- Piedevas

TEHNISKIE DATI

Parametrs	Dati
Agegātstāvoklis	šķidrums
Frakcija, mm	0–0,5
Krāsa	Balta
pH	9-11
Blīvums, g/cm ³	1,50 ± 0,05
Ugunsdrošības klase	B-s2, d0 (EN 13501-1)
Šķīdība ūdenī, +20°C	neierobežota
Žūšanas ilgums, h	~3

PAMATNES SAGATAVOŠANA

Pamatnei jābūt sausai, stingrai un bez plaisām. Notīrīt pamatni no mazāk noturīgiem un/vai atdalāmajiem slāņiem, kā arī no putekļiem, netīrumiem, eļļām, krāsu paliekām u.c. saķeri samazinošiem netīrumiem. Gruntēšanas darbus veikt tikai tad, kad pilnībā pabeigti visi slīpēšanas darbi.

APSTRĀDE

- Grunti jāizmanto neatšķaidītā veidā
- Pirms lietošanas grunti labi jāsaļauc
- Uzklāt ar otu, rullīti vai smidzināšanas iekārtu 1 vai 2 kārtās
- Ļoti uzsūcošām virsmām jāveic atkārtota gruntēšana
- Apstrādes temperatūra no +5°C līdz +25°C

PAPILDNORĀDĪJUMI APSTRĀDEI

- Izvairīties no peļķu un notecējumu veidošanās, gruntij ir pilnībā jāiesūcas virsmā
- **Grunti nesajaukt ar citiem materiāliem un neatšķaidīt ar ūdeni!** Tas var izraisīt grunts īpašību kardinālas izmaiņas
- Uzreiz pēc darba pabeigšanas instrumentus nomazgāt ar ūdeni

PATĒRIŅŠ

- Ģipškartons – 0,250 kg/m²
- Gāzbetons – 0,675 kg/m²
- Kokšķiedras plāksne – 0,250 kg/m²
- Koks – 0,350 kg/m²
- Silikātķieģeļi – 0,375 kg/m²
- Betons (sauss) – 0,400 kg/m²
- Cementa / kaļķa apmetums – 0,335 kg/m²
- Keramzīta bloki (3p) – 2,200 kg/m²

Patēriņš atkarīgs no virsmas raupjuma un porainības, kā arī no gruntēšanas metodes un apstākļiem.

IĒPAKOJUMS

Iepakojums	Skaitis uz paletes, gab.	EAN kods	Krāsa
Polietilēna spainis 10 kg	40	4751025760146	Balta
Polietilēna spainis 25 kg	33	4751025761297	Balta

UZGLABĀŠANAS NOSACĪJUMI

Uzglabāt sausā vietā temperatūrā no +5 °C līdz +30 °C. Uzglabāšanas ilgums neatvērtā oriģinālajā iepakojumā – 12 mēneši. **Sargāt no sala!**

UTILIZĀCIJA

Iepakojumu utilizēt saskaņā ar vietējo normatīvo aktu prasībām.

DROŠĪBAS INFORMĀCIJA

Bīstamības un drošības prasību apzīmējumi ir norādīti uz iepakojuma marķējuma un drošības datu lapā. Maksimālais GOS saturs produktā – 2 g/l (pieļaujama GOS saturs 30 g/l).

PAPILDINFORMĀCIJA

Tehniskie dati attiecas uz temperatūru +23 ± 2°C un relatīvo gaisa mitrumu 50 ± 5%.

Tehnisko datu lapā norādītā informācija attiecas uz norādītā izstrādājuma lietošanu, ja nav citas ražotāja sagatavotas un izsniegtas tehniskās dokumentācijas. Ražotājs nav atbildīgs par zaudējumiem, kas radušies nepareizas izstrādājuma lietošanas rezultātā. Jautājumu un neskaidrību rezultātā lūdzam sazināties ar ražotāju vai pārdevēju. Izstrādājuma drošības datu lapa ir pieejama pēc pieprasījuma pie pilnvarotajiem izplatītājiem.