

STERNO Špaktele sausām telpām

25.08.2020

Gatava lietošanai, visām virsmām špaktele iekšdarbiem.

Pielietojums:

- Iekšdarbiem
- Sienu un griestu apdarei

Piemērotība:

Virsmas špaktelēšanai plānās un vidēji biežās kārtās uz dažādas izcelsmes virsmām:

- Cementa vai ģipša apmetums
- Ģipškartons
- Betons
- Gāzbetons
- Kokskaidu un šķiedru plātes

Īpašības:

- Gatava darbam
- Viegli uzklājama un slīpējama
- Mazs sarukums
- Izteikti balta, ar labu segtspēju
- Nesatur šķīdinātājus

Komponentes:

- Ūdens polimērdispersija
- Inertās pildvielas
- Piedevas

Tehniskie dati:

Agegātstāvoklis ³⁵ / ₁₇	Pastveida
Malums, mm	<0,25
Krāsa	Balta
pH	11-13
Blīvums, g/cm ³	1,73±0,03
Sausais atlikums, pēc svāra %	75
Šķīdība (ūdenī), +20°C	laba
Žūšanas laiks uz sausām virsmām, h (pie gaisa temperatūras +20°C un relatīvā gaisa mitruma 50%)	1mm: 1-1,5 h

Pamatnes sagatavošana:

Pamatnei jābūt sausai, stingrai un bez plaisām. Notīrīt pamatni no mazāk noturīgiem un/vai atdalāmajiem slāņiem, kā arī no putekļiem, netīrumiem, eļļām, krāsu paliekām u.c. saķeri samazinošiem netīrumiem.

Minerālas, smilšainas un drūpošas virsmas pirms špaktelēšanas jāgruntē ar SIA LexAtomic dziļo grunti "Ultra Tiefengrund".

Izstrāde:

- Pirms lietošanas jāsaļauc.
- Izmanto neatšķaidītu.
- Kad masa pilnīgi nožuvusi, to slīpēt ar smilšpapīru ar graudu izmēru 100 ±150µm
- Nepieciešamības gadījumā nelīdzeno vietu labošanai, špaktelepi uzklāj atkārtoti
- Izstrādes temperatūra +15°C līdz +25°C

Papildus norādījumi izstrādei:

- **Špaktelepi nejaukt ar citiem materiāliem!** Tas var izraisīt špaktelmasas īpašību kardinālas izmaiņas.
- Instrumentus mazgāt ar ūdeni uzreiz pēc darba veikšanas

STERNO Špaktele sausām telpām

25.08.2020

Patēriņš, kg/m²:	1,5-1,75, klājot 1mm kārtā Patēriņš atkarīgs no virsmas raupjuma un porainības, kā arī no špaktelēšanas metodes un apstākļiem.
Iepakojums:	<ul style="list-style-type: none"> • PE maisi 25 kg/ 10 gb. Kastē/ pilna palete 20 gb.
Uzglabāšana:	<ul style="list-style-type: none"> • Uzglabāšanas ilgums oriģinālā, neatvērtā iepakojumā – 12 mēneši • Glabāt pie temperatūras +5°C līdz +30°C
Utilizācija:	<ul style="list-style-type: none"> • Iepakojumu utilizēt saskaņā ar vietējās likumdošanas prasībām .
Drošības informācija:	<ul style="list-style-type: none"> • Drošības frāzes ir norādītas uz iepakojuma un drošības datu lapās.
Papildus informācija:	<ul style="list-style-type: none"> • Tehniskie dati attiecas uz temperatūru +23±2°C un relatīvo gaisa mitrumu 50±5%. • Nesasadēt!

Krāsa	Svars	Svītrukods
Balta	1 kg	4751025760351
Balta	3 kg	4751025760498

Tehniskajā datu lapā sniegtā informācija attiecas uz dotā produkta lietošanu, ja nav citas ražotāja sagatavotas un izsniegtas tehniskās dokumentācijas. Ražotājs nav atbildīgs par zaudējumiem, kas radušies nepareizi pielietojot doto produktu. Jautājumu un neskaidrību gadījumā, lūdzu sazināties ar ražotāju vai pārdevēju. Informācija par produkta drošību ir pieejama drošības datu lapās, deklarētās vērtības- ekspluatāciju īpašību deklarācijā.